

B.

## Especificação Técnica

## Stonefloor/100 DB

## Cores




001 - Soho




002 - Queens



003 - Bronx



004 - Brooklyn



005 - Manhattan

## Tabela técnica

|                                                                                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582                               | Heterogêneo                                                                |
| Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874                                | 23 - Residencial Pesado / 33 - Comercial Pesado / 42 - Industrial Moderado |
| Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Tipo I                                                                     |
| Espessura total - ISO 24346                                                     | 2,5 mm                                                                     |
| Espessura de capa de uso - ISO 24340                                            | 0,55 mm                                                                    |
| Peso total - kg/caixa                                                           | 17,24 kg                                                                   |
| Formato - EN ISO 24342                                                          | 100 cm x 100 cm                                                            |
| Embalagem - peças/caixa                                                         | 4 placas                                                                   |
| Embalagem - m <sup>2</sup>                                                      | 4,00 m <sup>2</sup>                                                        |
| Peso - m <sup>2</sup>                                                           | 4,31 kg                                                                    |
| Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)                                          | R 10                                                                       |
| Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)                                       | ≤ 0,1 mm                                                                   |
| Absorção do som ao impacto                                                      | 3 DB                                                                       |
| Solidez à luz - EN ISO 105-B02                                                  | ≥ 6                                                                        |
| Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2/EN ISO 26987                      | Classe 0 - Sem alteração                                                   |
| Reação ao fogo - (EN ISO 13501)                                                 | Bfl-s1                                                                     |
| Reação ao fogo - ASTM E-648                                                     | Classe 1                                                                   |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)                                     | ≥ 8 kW/m <sup>2</sup>                                                      |
| Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662                               | DM ≤ 450                                                                   |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 / IT 10 CBMSP anexo A :                         | II-A                                                                       |
| Resistência térmica - EN 12664                                                  | 0,028 (m <sup>2</sup> . K/W)                                               |
| Comportamento elétrico - EN 1815                                                | ≤ 0,1 kV                                                                   |
| Estabilidade dimensional - (EN ISO 23999)                                       | ≤ 0,25%                                                                    |
| Asbesto (amianto)                                                               | Livre                                                                      |
| Emissão de COV - Certificado                                                    | FloorScore                                                                 |
| Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863                  | Livre                                                                      |
| Período de garantia                                                             | Residencial: 20 anos Comercial moderado: 10 anos Comercial pesado: 5 anos  |
| Produto Importado da China                                                      | Fabricante certificado ISO 9001 & 14001                                    |
| Armazenamento                                                                   | Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano   |



Fabricante certificada  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de uso  
de 5 anos para área  
comercial pesada



Selo de garantia de uso  
em área comercial  
moderada



Selo de garantia de uso  
de 20 anos para área  
residencial



Tratamento de  
superfície PU



Classificação de uso  
residencial pesado



Classificação de uso  
comercial pesado



Classificação de uso  
industrial moderado



Floorscore



Produto livre de ftalatos

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil